



UNIWORK
WORKING SHOES

Fabrication italienne sur
toute notre gamme
Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001

www.uniwork.it



ANDE S3

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
CERTIFICATION CIMAC
F-217-01803-19

CARACTÉRISTIQUES

TIGE : Cuir pleine fleur hydro + textile nylon
SEMELE DE PROPRIÉTÉ : Unisoft avec absorbeur de choc
EMBOUT : Composite
LAME ANTIPERFORATION : Textile
SEMELE : ODEON en PU 2D
DOUBLURE : HK3 haute capacité respirante
POINTURE : 38 au 48
RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRC
METAL FREE
VERSION BASSE : Alpi S3

PRÉCONISATION

BTP
LOGISTIQUE
MAINTENANCE
SECOND OEUVRE

Semelle Unisoft
incluse





RÉSULTATS AUX TESTS

	Exigences Normes	Résultat Uniwork
5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"		
Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,32	0,40
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,28	0,35
Test de la semelle sur acier avec glycérine		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,18	0,18
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,13	0,13
PERFORMANCES DE LA TIGE : Cuir pleine fleur hydro		
5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm ² h)	≥ 0,8	4,6
5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm ² h)	≥ 15,0	45,6
DOUBLURE HK3		
5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm ² h)	≥ 2,0	6,6
5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm ² h)	≥ 20,0	53,3
ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON		
6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)	≥ 20,0 J	32 J