



UNIWORK
WORKING SHOES

Fabrication italienne sur
toute notre gamme
Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001
SA 8000

www.uniwork.it



NASSAU S3 CI

CARACTÉRISTIQUES

NORME

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

CERTIFICATION RICOTEST
862213104/OI

TIGE : Textile

SEMELE DE PROPRETÉ : Effusio

EMBOUT : Composite

LAME ANTIPERFORATION : Textile

SEMELE : URBAN en PU 2D

DOUBLURE : HK3

POINTURE : 36 au 48

NORME ADDITIONNELLE : CI

RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRC

VERSION HAUTE : Limoges S3

PRÉCONISATION

TERTIAIRE
LOGISTIQUE
INDUSTRIE
MAINTENANCE



Semelle de propreté Effusio



RÉSULTATS AUX TESTS

	Exigences Normes	Résultat Uniwork
5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"		
Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,32	0,37
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,28	0,28
Test de la semelle sur acier avec glycérine		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,18	0,18
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,13	0,14
PERFORMANCES DE LA TIGE : Textile		
5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm ² h)	≥ 0,8	2,4
5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm ² h)	≥ 15,0	19,4
DOUBLURE HK3		
5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm ² h)	≥ 2,0	114,2
5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm ² h)	≥ 20,0	913,6
ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON		
6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)	≥ 20,0 J	34 J
Isolation thermique - froid (CI)		
5.13 isolation thermique du semelage (froid)	≤ 10°C	5,5°C